



**akrylmetal**  
BY SYNPO

# METALÍZA LV BC 200

## Metalíza 1K

<b>Použití</b>	Barva s metalickým efektem přelakovatelná transparentními 2K-PUR akrylátovými laky.				
<b>Odstíny</b>	Dle vzorkovnice SYNPO, receptury jsou uvedeny v programu „Automobilové barvy 32“				
<b>VOC g/l</b> (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 840 (kategorie - B/e)				
<b>Podklad</b>	barvy AKRYLMETAL: plniče LV PL nebo barva pro podstřík LV BC 000				
<b>Ředění</b>	cca 20 % obj. ředidlo LV PC 077				
<b>Konzistence pro stříkání</b>	15 - 25 s/4 mm při 23 °C				
<b>Vydatnost aplikační směsi</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /litr				
<b>Způsob nanášení</b>	HVLP				
<b>Počet nástřiků</b>	2-3 vrstvy v intervalech 10 – 15 minut poslední vrstva – z větší vzdálenosti (cca 0,5 m) z důvodu rovnoměrného rozložení hliníků nebo perleti				
<b>Doporučená tloušťka</b>	15-25 μm				
<b>Zasychání</b>	20 – 30 min při 20 °C				
<b>Doporučený vrchní lak</b>	LAKY AKRYLMETAL: LV CC 100, LV CC 220				
<b>hustota produktu g/cm<sup>3</sup></b>	<b>obsah organických rozpuštědel kg/kg</b>	<b>obsah celkového organického uhlíku kg/kg</b>	<b>obsah netěkavých látek-sušiny % obj.</b>	<b>obj. sušina aplikační směsi % obj</b>	<b>obsah těžkých kovů</b>
0,97	0,76	0,43	18	11	neobsahuje
<b>Upozornění</b>	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost  
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice  
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644  
e-mail: synpo@synpo.cz

*Platnost od června 2007*