



akrylmetal
BY SYNPO

BARVA LV BC 220

Barva 2K-PUR akrylátová s obsahem hliníku

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------------------|
| Použití | Pro přípravu nátěru s metalickým efektem. | | | | |
| Odstíny | Dle vzorkovnice RAL, dle vzoru | | | | |
| VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS) | < 840 (kategorie - B/e) | | | | |
| Podklad | NH AKRYLMETAL: LV PL přebroušený brusným papírem č. 600-1200 | | | | |
| Tužení | 2 : 1 obj. dílu tužidlo LV BU 45 N | | | | |
| Ředění | 20 % ředidlo LV PC 077 | | | | |
| Konzistence pro stříkání | 15 - 25 s/4 mm při 23 °C | | | | |
| Vydatnost aplikační směsi | 8 – 10 m ² /litr | | | | |
| Způsob nanášení | HVLP | | | | |
| Počet nástřiků | 2-3 vrstvy v intervalech 10 – 15 minut | | | | |
| Doporučená tloušťka | 30 – 50 μm | | | | |
| Zasychání | 1-3 hodiny při 20 °C | | | | |
| hustota produktu g/cm ³ | obsah organických rozpouštědel kg/kg | obsah celkového organického uhlíku kg/kg | obsah netěkavých látek-sušiny % obj. | obj. sušina aplikační směsi % obj. | obsah těžkých kovů |
| 1,0 | 0,51 | 0,35 | 42 | 34 | ne |
| Upozornění | Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C. | | | | |

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od června 2007