



akrylmetal
BY SYNPO

BARVA LV BC 230

Barva 2K-PUR akrylátová s obsahem hliníku na plasty

Použití	Pro přípravu nátěru s metalickým efektem.				
Odstíny	Dle vzorkovnice RAL, dle vzoru				
VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 840 (kategorie - B/e)				
Podklad	dokonale očištěné a odmaštěné povrchy				
Tužení	10 : 1 obj. dílu tužidlo LV BU 45 N				
Ředění	0-10 % ředidlo LV PC 077				
Konzistence pro stříkání	15 - 25 s/4 mm při 23 °C				
Vydatnost aplikační směsi	8 – 10 m ² /litr				
Způsob nanášení	HVLP				
Počet nástřiků	2-3 vrstvy v intervalech 10 – 15 minut				
Doporučená tloušťka	30 – 50 μm				
Zasychání	1-3 hodiny při 20 °C				
hustota produktu g/cm³	obsah organických rozpouštědel kg/kg	obsah celkového organického uhlíku kg/kg	obsah netěkavých látek-sušiny % obj.	obj. sušina aplikační směsi % obj	obsah těžkých kovů
1,0	0,51	0,35	42	34	ne
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466304 644
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od června 2007