



akrylmetal
BY SYNPO

BARVA LV BC 240

Barva 2K-PUR akrylátová s obsahem hliníku

Použití	Pro přípravu průmyslových nátěrů s metalickým efektem.				
Odstíny	RAL 9006				
Další vyráběné typy	LV BC 244 – verze antigravity				
VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 420 (kategorie - B/d)				
Podklad	barvy AKRYLMETAL: plniče LV PL, akrylátová základová barva LV AKZ, epoxidová LV EPS nebo lze použít i jako jednovrstvý nátěr kovových předmětů (dokonalé odrezené a odmaštěné kovové povrchy)				
Tužení	6 : 1 obj. dílu; nebo 7 : 1 hmot. dílu tužidlo LV BU 45 N				
Ředění	0 - 10 % ředidlo LV PC 342				
Konzistence pro stříkání	15 - 25 s/4 mm při 23 °C				
Vydatnost aplikační směsi	8 – 10 m ² /litr (při 50 μm suchého filmu)				
Způsob nanášení	HVLP				
Počet nástřiků	2, doba odtékání mezi vrstvami 20 minut při 20 °C				
Doporučená tloušťka	60 – 80 μm				
Zasychání	6 hodin při 20 °C				
hustota produktu g/cm ³	obsah organických rozpouštědel kg/kg	obsah celkového organického uhlíku kg/kg	obsah netěkavých látek-sušiny % obj.	obj. sušina aplikační směsi % obj	obsah těžkých kovů
1,14	0,484	0,381	37	33-37	ne
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 067 249
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od listopad 2013