



**zirafinol**  
BY SYNPO

## LV EPS 033

Barva základní epoxidová silnovrstvá dvousložková

<b>Použití</b>	Jako antikorozní ochrana v prostředí korozní agresivity stupně C2-C4 a C5 pro otryskanou konstrukční ocel, mosty, dopravníky, vnější nátěry kontejnerů, přepravních tanků				
<b>VOC g/l</b> (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 450 (kategorie - B/c)				
<b>Podklad</b>	dokonale očištěné nebo otryskané povrchy žárově nebo galvanicky pokovené povrchy				
<b>Tužení</b>	4 : 1 obj. dílu; 5 : 1 hmot. dílu tužidlo LV BU 160				
<b>Ředění</b>	0 – 5 % obj. ředidlo LV PC 600				
<b>Způsob nanášení</b>	štětec, AIRLESS průměr trysky 0,28 mm a 0,38 mm tlak vstupní 2-3 bar; tlak výstupní 112 -168 bar				
<b>Podmínky nanášení</b>	pouze na suchý a čistý povrch při teplotě nad rosným bodem používejte pouze při teplotách nad 10 °C teplota vlastní barvy by měla být min. 15 °C				
<b>Počet nástřiků</b>	1-2				
<b>Doporučená tloušťka</b>	100 - 400 μm mokrého filmu Doporučená tloušťka se může měnit v závislosti na účelu použití. Běžný rozsah tloušťky suchého filmu je 50-125 μm.				
<b>Doba zpracování aplikační směsi</b>	8 hodin při 20 °C				
<b>Zasychání</b>	proti prachu 1 - 2 h při 20 °C, plně vytvrzený 7 dnů při 20 °C				
<b>Vydatnost aplikační směsi</b>	5 – 6 m <sup>2</sup> /kg (6 – 8 m <sup>2</sup> /litr)/ při 100 μm suchého filmu				
<b>Následný nátěr</b>	Akrylmetal, Veromix na zaschlý a očištěný povrch				
<b>hustota produktu g/cm<sup>3</sup></b>	<b>obsah organických rozpuštědel kg/kg</b>	<b>obsah celkového organického uhlíku kg/kg</b>	<b>obsah netěkavých látek-sušiny % obj.</b>	<b>obj. sušina aplikační směsi % obj.</b>	<b>obsah těžkých kovů</b>
1,26	0,353	0,29	49	55	neobsahuje
<b>Upozornění</b>	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost  
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice  
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644  
e-mail: synpo@synpo.cz

*Platnost od června 2007*