



akrylmetal
BY SYNPO

VP 372

Barva 2K-PUR polyesterová rychleschnoucí matná na plasty

Použití	Pro vytváření dekoračních a ochranných nátěrů na plastové strojírenské díly s vynikající adhezí na řadu typů konstrukčních plastů bez nutnosti použití adhezních primerů, při výrobách, kde primárním požadavkem je rychlé zasychání nátěrového filmu				
Odstíny	Bílá matná, další dle vzoru, lesk (60°) 20-60 %				
VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 680 (kategorie - B/e)				
Podklad	Plastové strojírenské díly a komponenty				
Tužení	8 : 1 obj. dílu tužidlo LV BU 20 N				
Ředění	0-25 % ředidlo LV PC 342				
Konzistence pro stříkání	18 - 22 s/4 mm při 23°C				
Vydatnost aplikační směsi	6 – 8 m ² /litr				
Způsob nanášení	HVLP				
Počet nástřiků	2 - 3 vrstvy v intervalech 5 – 10 minut				
Doporučená tloušťka	40 – 50 μm				
Zasychání	30 min při 23 °C do stádia B3 (bez otisku)				
hustota produktu g/cm ³	obsah organických rozpouštědel kg/kg	obsah celkového organického uhlíku kg/kg	obsah netěkavých látek-sušiny % obj.	obj. sušina aplikační směsi % obj	obsah těžkých kovů
1,025	0,63	0,52	28	27-29	ne
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.				

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od listopadu 2015